

## コンポスト実証例1

### PLAiR 分解検証結果 ～堆肥中での検証～

**【結果】**

一定環境下において約1か月で分解を確認

**【試験条件】**

- ・堆肥内温度：60℃～80℃
- ・分解の終点：目視後に強熱減量による分解率で確認

**【実施場所】**

共和化工(株)益子事業所

**【協業】**

- ・共和化工株式会社様



PLAiR一般グレード



分解後

一般グレード・耐熱グレードともに一定環境下において約1か月で分解を確認。



PLAiR耐熱グレード



分解後